

Capatect Sperrputz

1 - Identificazione del prodotto

Intonaco di barriera idrofobizzato per la protezione dall'acqua battente.

2 - Campi di impiego

Intonaco di riempimento idrofobizzato per la protezione delle facciate dagli spruzzi d'acqua diretta e dalla pioggia battente. Adatto anche come barriera per ristagni d'acqua.

3 - Caratteristiche

Intonaco di barriera debolmente additivato con componenti organici, idrofobico e non traspirante. Resistente ai cicli di gelo e disgelo, non permette la penetrazione dei sali nella muratura.

4 - Composizione del sistema

Costituiscono sottofondi adatti tutti i supporti minerali non rivestiti o i componenti del sistema Sanierputz come Capatect Vorspritz 030 dato in maniera completa sulle superfici o Capatect Porengrund Putz 031. Superfici portanti e minerali devono essere irruvidite per migliorare

l'adesione. Rimuovere ogni parte minerale non perfettamente aderente, pulire con cura. I supporti minerali spolveranti richiedono una mano di consolidante con Capatect-Konzentrat 111; le superfici minerali ben consolidate vanno man mano inumidite.

Applicare Capatect Vorspritz 030 su tutta la superficie e lasciare essiccare per 24 ore.

5 - Tinte e compatibilità

Il prodotto è di tono grigio e non è compatibile con altri.

6 - Confezioni e magazzinaggio

Il prodotto è disponibile in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. La stabilità è garantita per 6 mesi.

7 - Applicazione

In un mastello contenente ca. 5 litri d'acqua e sotto agitazione (max. 400 giri/min) versare lentamente il

contenuto completo del sacco, miscelando con cura senza formare grumi per almeno 2-4 minuti. Lasciare a riposo per 2 min. e quindi miscelare nuovamente per poco. In caso di necessità o se l'impasto diventa duro aggiungere ancora acqua per regolare la consistenza. Capatect Sperrputz è applicabile con cazzuola o con macchina spruzzatrice distribuendo il materiale in maniera uniforme su tutta la superficie con spessori max. di 1,5 mm per passata.

Non applicare Capatect Sperrputz con temperature inferiori a +5°C o superiori a 30 °C (prodotto, aria, supporto), proteggere le applicazioni dall'azione diretta di sole, vento e alte temperature che provocano un'essiccazione troppo rapida.

Lavorabilità dell'impasto: ca. 1 ora

Tempo d'essiccazione: a 20°C e 65% u.r. il prodotto secca in 24 ore.

Resa orientativa: 15 kg/m² per ogni cm di spessore.

8 - Consigli di sicurezza

Prodotto destinato all'uso professionale, è irritante per occhi e pelle, lavare subito e con molta acqua eventuali spruzzi, l'impasto è alcalino. Dopo l'uso non disperdere le confezioni nell'ambiente.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti

Deutsche Amphibolin -Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG

D-6105 Ober-Ramstadt - Tel. 06154-* 71-0 - Telex 4191303

Caparol Italiana GmbH & Co. KG

Largo Caparol 1 - I-20080 Vermezzo (MI) - Tel. 02-948552.1 - Fax 02-948552297

E-mail: info@caparol.it - www.caparol.it