

FERMACELL Intonaco a rullo e rullo in spugna Fermacell

Intonaco a rullo pronto all'uso per pareti e soffitti

Utilizzo

L'intonaco a rullo Fermacell è un rivestimento decorativo di finitura per tutti i sottofondi a base di gesso, per es. le lastre in gessofibra Fermacell, o fondi a base cementizia, per es. le lastre Powerpanel H²O.

Caratteristiche

- **Facilità di impiego**, distribuibile con un rullo come una pittura e strutturabile a piacere
- **Bianco luminoso**, leggermente strutturato (0,5 mm)
- **Altamente coprente**, dopo la preparazione del fondo, è sufficiente una sola mano
- **Strutturato decorativamente**, grana fine (0,5 mm)
- **Colorabile** con i normali coloranti ad alta concentrazione in commercio (max. 5%)
- **Adatto a diversi tipi di sottofondo**, gessofibra, Powerpanel, intonaco, cemento, ecc.
- **Per pareti e soffitti** in interni, per ambienti umidi pubblici e privati, così come anche per superfici in esterni non direttamente esposte alle intemperie
- **Alta resa**, 10 Kg bastano per ca. 15-20 m²
- **Privo di sostanze pericolose e solventi**, traspirante, resistente all'abrasione

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto, stabile. Le lastre devono essere già state incollate e/o stuccate nei giunti. Le teste di viti o graffe devono essere stuccate.

Tutti i residui che potrebbero impedire una buona aderenza devono essere rimossi. Deve venire verificata anche l'assorbimento del fondo e il fondo stesso deve essere eventualmente preparato con una mano di intonaco a rullo Fermacell diluito in rapporto 1:1 con acqua, oppure con una mano di fondo alternativo adatto.

Fondi porosi (per es. cemento poroso) devono venire stuccati fino ad essere lisci. Sul Powerpanel H²O in esterno, non esposto all'azione diretta degli agenti atmosferici, è possibile usare un tessuto di rinforzo. Quest'ultimo può essere annegato per es. nello Stucco di finitura Powerpanel. Su supporti con limitate pretese estetiche, si può fare a meno del tessuto di rinforzo. In tal caso sono possibili fini crepature superficiali.

FERMACELL srl

Ufficio Commerciale Italia
Via Vespucci, 47 - 24050 - Grassano (Bg)
Tel. 035.4522448 - Fax 035.3843941
www.fermacell.it

Lavorazione del prodotto

Mescolare accuratamente il contenuto del secchio, anche dopo eventuali pause durante la lavorazione. Dopo la preparazione del fondo, distribuire l'intonaco a rullo Fermacell non diluito con passate ad incrocio, in maniera ottimale con il rullo in spugna Fermacell. Successivamente strutturare a piacere. Negli angoli interni è consigliabile per ottenere una struttura uniforme, dapprima intonacare una parete, lasciarla asciugare, ricoprire l'angolo già intonacato e da ultimo procedere ad intonacare l'altra parete.

Proteggere la superficie da correnti d'aria. La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere fatta con acqua subito dopo l'uso. Valgono le relative istruzioni d'uso.

Ulteriori informazioni sulle finiture in interni sono disponibili consultando la "guida tascabile per lastre in gessofibra Fermacell" e il fascicolo "Progettazione e posa per pareti e soffitti Fermacell" scaricabile dal sito www.fermacell.it alla sezione: Download.

Dati tecnici

Consumo	Ca. 0,5-0,7 Kg/m ² a seconda dell'applicazione
Temperatura di lavorazione del prodotto	Da +5 °C fino a +25 °C
Tempo di indurimento	Da ca. 6 fino a 12 ore
Confezione	Secchio in plastica da 10 Kg
Stoccaggio	12 mesi, al fresco e al riparo dal gelo
Colore	Bianco, opaco



Dati commerciali

	Intonaco per rullo	Rullo in spugna
Numero articolo	79168	79170
Codice EAN	4007548014434	4007548014540
Codice doganale	32149000	96034090000
Quantità /pallet	40 secchi	640 pzz.
Quantità/cartone	-	40 pzz.
Quantità /pallet	Ca. 425 Kg	Ca. 140 Kg