

Caparol Sensitiv

1. Identificazione dei prodotti

Sensitiv è una pittura in dispersione per interni di nuova concezione esente da solventi e conservanti, particolarmente adatta ad ambienti in cui transitano soggetti sensibili. Attraverso l'ottimizzazione della ricetta il prodotto si adatta particolarmente bene anche all'utilizzo da parte di soggetti sensibili.

2. Campi d'impiego

Sensitiv è impiegabile sia per il rinnovo di vecchi ambienti che per

la finitura di quelli nuovi. Il prodotto si adatta a tutti i tipi d'intonaco. E' specifico per l'utilizzo negli ambienti dove l'applicazione, nuova o di manutenzione, non deve provocare alcune vapore organico (odore e allergie) ed i locali siano soggetti alla presenza di persone allergiche. Rientrano in tale categoria ospedali, asili, scuole, mense, locali pubblici oltre ovviamente alle abitazioni.

3. Caratteristiche

Sensitiv è una pittura per interni particolarmente adatta per soggetti allergici, possiede il Certificato "idoneità per soggetti allergici"

secondo prova RWTÜV – Rheinland Westfälische Technische Überwachungs Verein di Essen. In virtù della formulazione totalmente esente tanto da solventi quanto da conservanti è consigliata per rivestimenti interni di abitazioni e luoghi di lavoro. Bianca, opaca, molto diffusiva, leggermente riempitiva (classe 2 per rapporto di contrasto secondo UNI EN 13300) Caparol Sensitiv è resistente al lavaggio (classe 3 secondo UNI EN 13300).

Le caratteristiche tecniche sono riportate in tabella 1.

Tabella n. 1 Caratteristiche tecniche	Densità (g/ml) ± 10 %	Dati secondo UNI EN 13300			
		Resistenza all'abrasione	Rapporto di contrasto	Grado di finezza in micron	Grado di lucidità
Sensitiv	1,30	classe 3	classe 2 (140 ml/m ²)	inf. 100	super opaco

4. Composizione dei sistemi

Sono adatti tutti i tipi comuni di supporto presenti in ambienti interni, purchè puliti, portanti ed asciutti, che devono poter essere rivestiti senza far uso di fondi ed impregnanti. Intonaci minerali, a gesso o pannelli in cartongesso, tappezzerie o tessuti in fibra di vetro possono essere trattati con il prodotto in oggetto.

5. Tinte e compatibilità

Caparol Sensitiv è tintegeggiabile con max 10% di coloranti AVA. Si consiglia di tintegeggiare tutto il quantitativo occorrente in una volta sola per evitare differenze di tinta. Il certificato RWTÜV fa riferimento al colore bianco e pertanto, con la messa in tinta può essere influenzata l'idoneità per soggetti allergici.

6. Confezioni e magazzinaggio

Il prodotto è disponibile in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. La stabilità è garantita per 12 mesi dopo l'apertura utilizzare in breve tempo. La diluizione con acqua riduce ulteriormente la stabilità.

7. Applicazione

Il prodotto è applicabile mediante pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.

Com'è consuetudine per le pitture in dispersione, non lavorare con alta umidità dell'aria o con pericolo di gelo. Non applicare con temperature dell'aria, supporto e prodotto inferiori a +5°C o superiori a +30°C. È

consigliabile, nel caso di messa in tinta, miscelare bene i quantitativi globali necessari per evitare differenze di tonalità. Tempi di essiccazione: le indicazioni riportate sono riferite a +20°C e 65% U.R.

Temperature minori e/o umidità maggiori prolungano anche in modo molto considerevole i tempi indicati. Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa e profonda essiccazione, da gelo, condense e

polverosità. Gli attrezzi vanno lavati, subito dopo l'uso, con acqua. I dati relativi alle diluizioni, alle rese orientative ed agli attrezzi sono riportati in tabella n. 2.

Tabella n. 2 Dati applicativi	Dati		Resa per mano ml/m ²	Strumenti di applicazione					
	Diluizione percentuale con acqua			Pennello	Rullo	misto aria		airless	
	1 ^a mano	2 ^a mano				Ugello mm	Pressione bar	Ugello mm	Pressione bar
Prodotto									
Sensitiv	5	5	140	si	si	1,0-1,5	2-3	0,45-0,55	150-180

Tempi di essiccazione per la sovrapplicazione e l'esercizio a +20°C e 65% U.R.

Prodotto	Sovrapplicabile ore	Secco al tatto ore	Carteggiabile ore	Esercibile giorni
Sensitiv	4-8	4-7	24-48	1

8. Consigli di sicurezza

Tenere fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Evitare il contatto con occhi e pelle con idonei dispositivi di protezione individuale. Lavare subito con molta acqua eventuali spruzzi sulla pelle o negli occhi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. Non scaricare i residui in tubazioni afferenti fognature, lasciare ben essiccare e deporre nei porta rifiuti.

Scheda tecnica n° 328 - Edizione 07.05

La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

Deutsche Amphibolin -Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
D-6105 Ober-Ramstadt - Tel. 06154-* 71-0 - Telex 4191303

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Largo Caparol 1 - I-20080 Vermezzo (MI) - Tel. 02-948552.1 - Fax 02-948552297
E-mail: info@caparol.it - www.caparol.it

